



220021024472



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0531



公警检第 2304810052 号

检 验 报 告

产品名称: CP400 晶格反光带

型号规格: 5cm × 50cm

受检单位: 南京铭鑫反光材料有限公司

检验类别: 委托检验

报告日期 2023 年 4 月 14 日 [章]

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检验检测专用章

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检第 2304810052 号

共 4 页 第 1 页

产品型号、名称	CP400 晶格反光带 (5cm × 50cm)			
受检单位	南京铭鑫反光材料有限公司			
任务来源	南京铭鑫反光材料有限公司委托			
受检单位 通讯资料	地 址	南京市江宁区淳化街道福英路 1111 号		
	邮政编码	211122	电 话	13813824508
送样日期	2023 年 4 月 3 日		样品数量	1 卷
生产编号、批号	/		送样人	张强
检验依据	《GB 20653-2020 职业用高可视性警示服》			
判定依据	《警服 反光背心 (报批稿)》			
检验日期	2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 14 日			
检 验 结 论	送检样品逆反射系数的检验结果符合要求。 以下空白			
签发日期 2023 年 4 月 14 日				
编制:	王和平		审核:	张强
批准: 姜松				

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检第 2304810052 号

共 4 页 第 2 页

检验地点、检验用主要仪器设备	
检验地点 (分包项目与现场 检验)	/
检验用主要 仪器设备	ROADVISTA 932 逆反射系数测量仪 YG401E 型织物平磨仪 (马丁代尔仪) GT-7011-D 曲折试验机 YG401E 全自动织物缩水率试验机
受检样品概述	样品编号为: 04-52-1

公安部特种警用装备质量监督检验中心

检 验 报 告

公警检第 2304810052 号

共 4 页 第 3 页

检验项目、检验结果							
序号	检验项目	技术（标准）要求			样品编号	检验结果	判定
		观测角	入射角	逆反射系数			
1	晶格反光条带 初 始 逆反射系数 (0°) cd/(lx·m²)	12'	5°	≥ 500	04-52-1	971	P
			20°	≥ 360		872	P
			30°	≥ 220		685	P
			40°	≥ 80		573	P
		20'	5°	≥ 300		510	P
			20°	≥ 260		486	P
			30°	≥ 200		422	P
			40°	≥ 70		340	P
		1°	5°	≥ 25		78	P
			20°	≥ 15		104	P
			30°	≥ 12		71	P
			40°	≥ 10		66	P
		1° 30'	5°	≥ 10		36	P
			20°	≥ 7		30	P
			30°	≥ 5		19	P
			40°	≥ 4		15	P
		12'	5°	≥ 375		900	P
			20°	≥ 270		784	P
			30°	≥ 165		548	P
			40°	≥ 60		462	P
2	晶格反光条带 初 始 逆反射系数 (90°) cd/(lx·m²)	20'	5°	≥ 225		479	P
			20°	≥ 195		426	P
			30°	≥ 150		333	P
			40°	≥ 53		302	P
		1°	5°	≥ 19		87	P
			20°	≥ 11		92	P
			30°	≥ 9		50	P
			40°	≥ 8		38	P
		1° 30'	5°	≥ 8		18	P
			20°	≥ 5		22	P
			30°	≥ 4		27	P
			40°	≥ 3		17	P

P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许

检 验 报 告

共 4 页 第 4 页

检验项目、检验结果							
序号	检验项目	技术（标准）要求			样品编号	检验结果	判定
		观测角	入射角	逆反射系数			
3	耐磨损处理后 逆反射系数 $\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$	12'	5°	≥ 300	04-52-1	761	P
4	耐屈挠处理后 逆反射系数 $\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$	12'	5°	≥ 300		860	P
5	耐水洗处理后 逆反射系数 $\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$	12'	5°	≥ 300		1052	P
6	温度变化后 逆反射系数 $\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$	12'	5°	≥ 300		1056	P
7	低温弯曲后 逆反射系数 $\text{cd}/(\text{lx} \cdot \text{m}^2)$	12'	5°	≥ 300		1069	P

P=合格 F=不合格 N/A=不适用 A=允许